



## DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS



- Ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów do 5 lat ochrony\*
- Chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych
- Powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę

**ZAKRES STOSOWANIA** Nowoczesny, szybko schnący impregnat do ochrony i dekoracji drewna. Kompozytowa powłoka impregnatu tworzy zaawansowaną membranę odpychającą wodę, pozwalającą jednocześnie na zachowanie optymalnej wilgotności, co zapobiega degradacji drewna. Powłoka jest chroniona przed działaniem grzybów pleśniowych i glonów.

**OPIS** Impregnat Express to nowoczesny produkt do ochrony i dekoracji drewna. Produkt idealnie sprawdza się do malowania powierzchni drewnianych takich jak ogrodzenia lamelowe, płoty, altanki, pergole, drewnutnie, stodoły, budynki gospodarcze, itp.

### GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Do drewna nieszlifowanego i oszlifowanego
- Ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów do 5 lat ochrony\*
- Chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych
- Satynowa powłoka
- Podkreśla strukturę drewna
- Powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę
- Nie kapie podczas malowania
- Dostosowany do nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem
- Szybko schnący - 2 godziny

\*na powierzchniach pionowych z litego drewna, z zastosowaniem produktu Drewnochron Impregnat Gruntujący jako podkładu oraz po nałożeniu 3 warstw Impregnatu Express

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

| <b>DANE TECHNICZNE</b>        |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Kolorystyka</b>            | Drewnochron Impregnat Express<br>9 gotowych kolorów   |
| <b>Stopień połysku</b>        | Półmat  |
| <b>Wydajność</b>              | 8-12 m <sup>2</sup> /l<br>przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża           |
| <b>Opakowania</b>             | 2,5L, 4,5L, 9L  |
| <b>Rozcieńczalnik</b>         | Woda  |
| <b>Metody aplikacji</b>       | Wałek, Pędzel, Natrysk  |
| <b>Czas schnięcia</b>         | Czas schnięcia 2 h. Nanoszenie kolejnej warstwy po 2 h. Rekomendowana ilość warstw: 1-3.                    |
| <b>LZO</b>                    | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).<br>Produkt zawiera max 130 g/l. |
| <b>Warunki przechowywania</b> | Chronić przez mrozem.   |
| <b>Atest higieniczny</b>      | TAK   |

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25° C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

### Przygotowanie powierzchni

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem do wyrobówftalowych ogólnego stosowania. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha.

Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) zabezpiecz najpierw środkiem Drewnochron Impregnat Gruntujący, który daje pełną ochronę biologiczną drewna.

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Maluj pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Przy natrysku - w razie potrzeby rozcieńcz dodając maksymalnie 5% wody. Wyrób nanoś:

-drewno surowe 2-3 warstwy,

-renowacja 1-2 warstwy

Kolejną warstwę można nanosić po upływie min. 2 godzin od naniesienia poprzedniej (w zależności od narzędzia i warunków zewnętrznych).

Rekomendowany rozcieńczalnik: woda.

### Uwaga

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Nie stosować do zabezpieczania posadzek na tarasach.

Rekomendowane narzędzia ProGold: Pędzel OVAL, pędzel PES MIX, wałek EXTRA FELT.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.