



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

IMPREGNAT EXTRA z woskiem

Zakres stosowania:

Impregnat do ochrony i dekoracji drewna przeznaczony jest do malowania wszelkich powierzchni drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: drzwi, okien, mebli ogrodowych, boazerii zewnętrznych, altanek, domów letniskowych, płotów, konstrukcji stropów i dachów oraz wewnętrznych elementów okien i drzwi. Najlepsze efekty dekoracyjne oraz skuteczne zabezpieczenie biologiczne uzyskuje się pokrywając Impregnatem drewno drzew iglastych.

Główne cechy:

- ⇒ Pełna ochrona przed sinizną, grzybami domowymi i pleśniewymi, glonami
- ⇒ Głęboka penetracja
- ⇒ Zachowuje naturalny rysunek drewna
- ⇒ Pełny zakres zastosowań (budownictwo, dom, ogród)

Kolor

bezbardwy + 9 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w Komputerowym Systemie Doboru Koloru

Wygląd powłoki

matowa

Lepkość, 20±2°C, [mPas]

2,5

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]

0,79 ÷ 0,81 (bezbardwy)

	0,83 ÷ 0,85 (kolory)
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]	16
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 16
Sposób nanoszenia	pędzel, tampon, przez zanurzenie
Wydajność przy jednej warstwie	do 8 m ² /l (bezbarwny) do 12 m ² /l (kolory)
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
- Nanosić przy pomocy pędzla, tamponu lub poprzez zanurzenie drewna.
- Dla uzyskania właściwego zabezpieczenia biologicznego drewna należy nanieść 2 warstwy Impregnatu bezbarwnego, a następnie 2 warstwy barwnego. Kolejną warstwę można nanosić po upływie 16 h od naniesienia poprzedniej.
- W celu uzyskania najlepszego efektu dekoracyjnego podeschniętą warstwę Impregnatu barwnego należy rozetrzeć suchym pędzlem lub tamponem, w kierunku zgodnym z usłojeniem drewna. Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzależniony od gatunku i chłonności drewna oraz ilości naniesionych warstw Impregnatu barwnego.
- Impregnat bezbarwny polecany jest również do impregnacji surowego drewna pod DREWNOCHRON Lakierobejcę Super, Lakierobejcę Żelową, Lakiery DREWNOCHRON połysk i półmat oraz emalie ftalowe i akrylowe.

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połamania niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-SKDP-119
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
PKWiU:	24.30.22-15.19
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat A/h/FR): 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). Produkt zawiera max 750 g/l.

Opakowanie handlowe 1L, 3L, 5L, 10L
