



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LAKIER połysk, półmat

Zakres stosowania:

Lakier przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe). Przy zastosowaniu na zewnątrz powierzchnie należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochronno - dekoracyjnym DREWNOCHRON Impregnat.

Główne cechy:

- ⇒ Trwałość i elastyczność powłoki
- ⇒ Odporność na działanie światła
- ⇒ Odporność na działanie wody
- ⇒ Pełny zakres zastosowań (na zewnątrz i do wewnątrz)

Kolor	bezbarwny
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	300
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,870 ÷ 0,930 (połysk) 0,890 ÷ 0,920 (półmat)
Ilość warstw	1 ÷ 2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]	20
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 20
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 8 -12 m ² /l
Rozcieńczalnik	EKO -1, do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękałe i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
- W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem max. 2 % obj. rozcieńczalnika EKO-1.
- Elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych należy pomalować 2 warstwami Lakieru.
- Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym nr 180 i usunąć pył.
- W przypadku malowania renowacyjnego zaleca się nanosić 1-2 warstw bez gruntowania. Pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw należy zachować przerwę, co najmniej 20 h.
-

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem EKO - 1 lub innym do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-SKDP-008

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH



PKWiU: 24.30.12-29.00
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat A/e/FR): 500 g/l (2007). Produkt zawiera max 500 g/l.

Opakowanie handlowe 0,8L, 2,5L
