



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

POKOST LNIANY

Zakres stosowania:

Pokost przeznaczony jest do impregnacji surowego drewna i materiałów drewnopochodnych oraz do gruntowania tynków przed malowaniem wyrobami ftalowymi. **Na zewnątrz:** drzwi, okna, płoty, konstrukcje zewnętrzne, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, meble ogrodowe. **Wewnątrz:** drzwi, okna, meble, lamperie.

Główne cechy:

- ⇒ Ochrona przed wilgocią
- ⇒ Nie tworzy powłoki lakierowej
- ⇒ Pełny zakres zastosowań (na zewnątrz i do wewnątrz)

Kolor	nie określa się
Wygląd powłoki	gładka
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	75
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,920 ÷ 0,950
Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 2), [h]	24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	----
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l
Rozcieńczalnik	EKO-1, do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta i sucha.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać i stosować w postaci rozcieńczonej 1:1 (1 część rozcieńczalnika EKO1 lub do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania na 1 część pokostu).
- Pokost należy nanosić pędzlem wcierając w porowatą powierzchnię aż do jej nasycenia. W przypadku dużych powierzchni z materiałów łatwo nasiąkliwych można użyć pistoletu natryskowego.
- Po wyschnięciu (po upływie 24-48 h) zaimpregnowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym nr 180 i usunąć pył.
- Na tak przygotowane podłoże można nakładać powłoki farb podkładowych i nawierzchniowych. Pokost lniany prawidłowo naniesiony nie tworzy powłoki lakierowej.

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem EKO-1 lub innym rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-SKDP-023
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.22 - 13.00
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat A/f /FR): 700g/l (2007), 700 g/l(2010). Produkt zawiera max 500 g/l.

Opakowanie handlowe 1L, 10L