



DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

- Ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów do 5 lat ochrony*
- Chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych
- Powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę

ZAKRES STOSOWANIA Nowoczesny, szybkoschnący impregnat do ochrony i dekoracji drewna. Kompozytowa powłoka impregnatu tworzy zaawansowaną membranę odpychającą wodę, pozwalającą jednocześnie na zachowanie optymalnej wilgotności, co zapobiega degradacji drewna. Powłoka jest chroniona przed działaniem grzybów pleśniowych i glonów.

OPIS Impregnat Express to nowoczesny produkt do ochrony i dekoracji drewna. Produkt idealnie sprawdza się do malowania powierzchni drewnianych takich jak ogrodzenia lamelowe, płoty, altanki, pergole, drewnutnie, stodoły, budynki gospodarcze, itp.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Do drewna nieszlifowanego i oszlifowanego
- Ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów do 5 lat ochrony*
- Chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych
- Satynowa powłoka
- Podkreśla strukturę drewna
- Powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę
- Nie kapie podczas malowania
- Dostosowany do nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem
- Szybkoschnący - 2 godziny

*na powierzchniach pionowych z litego drewna, z zastosowaniem produktu Drewnochron Impregnat Gruntujący jako podkładu oraz po nałożeniu 3 warstw Impregnatu Express

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Drewnochron Impregnat Express 9 gotowych kolorów
Stopień połysku	Półmat
Wydajność	8-12 m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Opakowania	2,5L, 4,5L, 9L
Rozcieńczalnik	Woda
Metody aplikacji	Wałek, Pędzel, Natrysk
Czas schnięcia	Czas schnięcia 2 h. Nanoszenie kolejnej warstwy po 2 h. Rekomendowana ilość warstw: 1-3.
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25° C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem do wyrobówftalowych ogólnego stosowania. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha.

Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) zabezpiecz najpierw środkiem Drewnochron Impregnat Gruntujący, który daje pełną ochronę biologiczną drewna.

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Maluj pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Przy natrysku - w razie potrzeby rozcieńcz dodającmaksymalnie 5% wody. Wyrób nanoś:

-drewno surowe 2-3 warstwy,

-renowacja 1-2 warstwy

Kolejną warstwę można nanosić po upływie min. 2 godzin od naniesienia poprzedniej (w zależności od narzędzia i warunków zewnętrznych).

Rekomendowany rozcieńczalnik: woda.

Uwaga

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Nie stosować do zabezpieczania posadzek na tarasach.

Rekomendowane narzędzia ProGold: Pędzel OVAL, pędzel PES MIX, wałek EXTRA FELT.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.