



DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R+

- Zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych
- Reguluje wilgotność drewna
- Do surowego drewna

ZAKRES STOSOWANIA

Głęboko-penetrujący (bezbarwny) przeznaczony do ochronnego malowania przedmiotów drewnianych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.) oraz wewnątrz pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi np. strychy, poddasza. Chroni drewno przed działaniem czynników biologicznych, t.j. grzybami powodującymi siniznę, podstawczakami rozkładającymi drewno i owadami – szkodnikami drewna. IMPREGNAT DO OCHRONY BIOLOGICZNEJ SUROWEGO DREWNA. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III* klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą.

OPIS

Głęboko-penetrujący impregnat przeznaczony do ochronnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi np. strychy, poddasza. Chroni drewno przed działaniem czynników biologicznych.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Pełna ochrona biologiczna drewna (grzyby niszczące drewno, sinizna, owady - szkodniki drewna)
- Głęboko penetrujący impregnat* - podkład pod wyroby nawierzchniowe (emalie, lakiery, lakierobejce)

* produkt nie stanowi warstwy finalnej

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R+

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Bezbarwny
Stopień połysku	Mat. Mat
Wydajność	Należy nałożyć powłokę produktu tak, aby osiągnąć dawkę 150-160 ml/m ² powierzchni drewna.
Opakowania	0,75L, 2,5L, 4,5L
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalnik ftalowy ogólnego stosowania.
Metody aplikacji	Pędzel
Czas schnięcia	Czas schnięcia 8 h Nanoszenie kolejnej warstwy po 8h Nakładanie warstwy wykończeniowej po 24 h. Rekomendowana ilość warstw: 1-2.
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010). Produkt zawiera max. 750 g/l.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R+

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +10°C do +25°C.

Przygotowanie powierzchni

Drewno przeszlifować papierem ściernym lub strugiem aż do zdrowego, czystego drewna. Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć z surowego drewna.

Następnie powierzchnię odpylić i oczyścić. Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone.

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem. Nanosić 150-160 ml/m² impregnatu (1-2 warstwy). Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu powinna wynosić od +10 do +30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%.

Rekomendowany rozcieńczalnik: ftalowy ogólnego stosowania.

Uwaga

Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać i transportować w temperaturze od 0 °C do +30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia gleby i wody. Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.