



DREWNOCHRON IMPREGNAT PODKŁADOWY

- W PEŁNI ZABEZPIECZA PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW
- WNIKA W DREWNO ZABEZPIECZAJĄC JE OD ŚRODKA
- REGULUJE CHŁONNOŚĆ DREWNA I ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ ORAZ WYDAJNOŚĆ PRODUKTÓW NAWIERZCHNIOWYCH

ZAKRES STOSOWANIA Na zewnątrz: elewacje, meble ogrodowe, płoty, pergole, okna i drzwi, balustrady itp.

OPIS

Drewnochron Impregnat Podkładowy to bezbarwny, wodorozcieńczalny środek do konserwacji i profilaktycznej ochrony różnych gatunków drewna na zewnątrz*. Produkt pełni funkcję podkładu pod powłoki nawierzchniowe. Wnika głęboko w drewno, zabezpieczając je od środka. Nie tworzy powłoki. Reguluje chłonność drewna i obniża zużycie farb wyrobów nawierzchniowych. Chroni przed wilgocią. Nie nadaje się do drewna, które jest w stałym/bezpośrednim kontakcie z ziemią i/lub wodą.

* W 2 i 3 Klasie użytkowania. Produkt przeznaczony do zastosowania powszechnego na drewno, które zgodnie z normą EN 350:2016 jest co najmniej „umiarkowanie lub nieznacznie odporne na działanie grzybów”: Klasa trwałości DC3-4. Skutecznie zabezpiecza przed sinizną oraz podstawczakami powodującymi głęboki rozkład drewna.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- W pełni zabezpiecza przed rozwojem grzybów
- Wnika w drewno zabezpieczając je od środka
- Długotrwała ochrona biologiczna
- Hydrofobowa formuła - skuteczna ochrona przed wnikaniem wilgoci

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON IMPREGNAT PODKŁADOWY

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,9L, 5L
Rozcieńczalnik	woda
Metody aplikacji	Nie rozcieńczać (gotowy do użycia). Przed użyciem wymieszać. Produkt należy nakładać na drewno za pomocą pędzla lub wałka syntetycznego i pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Nanosić równomierną, cienką warstwę wzdłuż słojów.
Czas schnięcia	24 h
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem. Temperatura produktu lub kontenera nie powinna przekroczyć +35°C. W suchym miejscu. Suchy składnik trzymać z dala od posadzki, mokry składnik chronić przed mrozem.

DREWNOCHRON IMPREGNAT PODKŁADOWY

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Podczas nakładania i schnięcia temperatura musi wynosić powyżej 5°C, a wilgotność względna poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane: usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić. Zeszlifować poszarżate drewno.

Stosowanie (jedorazowe): 100 ml/m² (przeciw grzybom powodującym siniznę); 150–160 ml/m² (przeciw grzybom powodującym gnienie drewna). Zaimpregnowane drewno należy zabezpieczyć środkiem nawierzchniowym, chroniącym je przed czynnikami atmosferycznymi (np. lakierobejca, lakier, impregnat barwny). Warstwa wierzchnia nie może zawierać środków do konserwacji powłok lub drewna. Dla zachowania trwałej ochrony i estetycznego wyglądu drewna warstwa wierzchnia powinna być regularnie odnawiana.

Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi stosować ciepłą wodę z mydłem zaraz po użyciu. Pozostałości nie wylewać do kanalizacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Wszystkie pozostałości niewykorzystanej farby muszą być usuwane jako odpady niebezpieczne. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować rękawice ochronne. Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyli (IPBC). Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyli (IPBC). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyli (IPBC).



GHS09

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.