

LAKIER DO MEBLI
szybkoschnący

ZAKRES STOSOWANIA

Nowoczesny lakier akrylowy przeznaczony do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, takich jak szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły i pomieszczenia mieszkalne. Tworzy dekoracyjną, nieżółknącą powłokę odporną na działanie środków myjących. Lakier produkowany jest z wysokiej jakości surowców bezpiecznych dla środowiska, a nowoczesna receptura zapewnia wyższą odporność mechaniczną i trwałość powłoki lakierowej oraz dłuższy czas użytkowania. Lakier w wersji bezbarwnej posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3 "Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków". Uzyskana powłoka charakteryzuje się półmatowym wykończeniem i podkreśla strukturę drewna.



GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia
- Ochrona przed plamami i wodą
- Zachowuje naturalny kolor drewna
- Bezzapachowy
- Szybkoschnący
- Łatwy w aplikacji

LAKIER DO MEBLI
szybkoschnący

Parametry techniczne	Wartość
Ilość warstw	2-3
Nanoszenie kolejnej warstwy [h]	4-8 (w zależności od grubości naniesionej warstwy; pyłosuchość po 2 h)
Czas schnięcia [h]	5
Gęstość, 20±0,5°C [g/cm³]	1,00 ÷1,05

Kolory

Bezbarwny

Wydajność10-12 m² /L przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.**Metoda malowania**

Pędzel, Wałek

**Rekomendowane narzędzia
ProGold**

Wałek: MICROFIBRE FLOOR, FELT, FELT EXTRA Pędzel: PremiumMIX, PĘDZEL owalny OVAL

Zawartość LZOLimit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max 130 g/l.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Stare powłoki lakierowe należy usunąć do surowego drewna.



MALOWANIE

Lakier przed użyciem należy starannie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Stosować w postaci handlowej (produkt nie wymaga rozcieńczenia). Wyrób nakłada się pędzlem lub wałkiem wzdłuż słoików drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przy nakładaniu lakieru za pomocą pędzla. Przed nałożeniem ostatniej warstwy, powierzchnię polakierowaną zmatowić papierem ściernym 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku kiedy czas aplikacji poszczególnych warstw przekracza 24 godziny, każdorazowo przed aplikacją kolejnej warstwy powierzchnię należy zmatowić papierem ściernym o granulacji 180-240.



WARUNKI APLIKACJI

Malować w temperaturze 15 ÷ 25°C. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.



INFORMACJE DODATKOWE

Lakier nie nadaje się do malowania podłóg. W tym celu polecany jest lakier do posadzek drewnianych Drewnochron Lakier Parkiet Expres.

Data ważności i warunki przechowywania	36 miesięcy od daty produkcji. Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych. Chronić przed mrozem.
Użytkowanie	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl
Rozcieńczalnik	woda
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny
Wskazówki BHP i PPOZ	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl
Opakowanie handlowe	0.25L , 0.75L
Data aktualizacji	Wrzesień 2023