



DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA



- Wysoka elastyczność i trwałość powłoki, odporna na uderzenia mechaniczne
- Transparentna powłoka podkreślająca naturalny rysunek drewna
- Ochrona drewna do 8 lat*

ZAKRES STOSOWANIA Lakierobejca Extra przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych oraz drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz: elewacje drewniane, drzwi, okna, meble ogrodowe, podbitki dachowe, konstrukcje drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia, domki letniskowe, altany, pergole
Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble

OPIS Lakierobejca Extra przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych oraz drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Tworzy gładkie, półmatowe powierzchnie
 - Transparentna powłoka podkreślająca naturalny rysunek drewna
 - Do wewnątrz i na zewnątrz
 - Łatwa aplikacja, niekapiąca formuła
 - Wysoka odporność na wodę
 - Ochrona drewna do 8 lat *
 - Wysoka elastyczność i trwałość powłoki, odporna na uderzenia mechaniczne
 - W zestawie z Impregnatem Grunt R zapewnia wysoką ochronę przed biodegradacją
 - Odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 - Super wydajna (do 22m²/l)
- * dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA

DANE TECHNICZNE	
Kolorystyka	Drewnochron Lakierobejca Extra 8 kolorów gotowych
Stopień połysku	Półmat
Wydajność	Do 22 m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Opakowania	0,75L, 2,5L
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalnik ftalowy ogólnego stosowania.
Metody aplikacji	Pędzel z włosia naturalnego, Natrysk
Czas schnięcia	Czas schnięcia 18 h. Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. 18 h. Rekomendowana ilość warstw: 1-3.
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/e/FR): 400g/l (2010). Produkt zawiera max. 400g/l.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25°C.

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Ubytki uzupełnij szpachlą do drewna i przeszlifuj. Ostre krawędzie wygładź papierem ściernym.

Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio nie malowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron.

Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max 2% obj. rozcieńczalnika. Wyrób nanosź w 2 warstwach. W przypadku malowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy. Elementy narażone na silne działanie czynników atmosferycznych pomaluj 3 warstwami Lakierobejcy. Pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwę, co najmniej 18 godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji 180-220 po min. 24 godzinach schnięcia i usuń pył. Lakieruj zgodnie z ułożeniem drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując pędzle z miękkiego włosia naturalnego. Nie maluj w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. Rekomendowany rozcieńczalnik: ftalowy ogólnego stosowania.

Uwaga

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Rekomendowane narzędzia ProGold: Pędzel OVAL, Pędzel płaski 6550.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.